

Fiche technique MF GC 201

1450782

Caractéristique	Norme d'essai	Unité	max. ou min.	Valeur exigée DIN – EN 60893-3-3	Médiane de valeur expérimentelle
-----------------	---------------	-------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Contrainte de flexion à la rupture perpendiculaire aux couches	ISO 178	MPa	min.	240	A 289,70 B 231,60
Module d'élasticité apparent en flexion	ISO 178	MPa	min.	14000*	A 24961 B 20884
Résistance à la compression perpendiculaire aux couches	ISO 604	MPa	min.	275*	
Résistance aux chocs (Charpy) parallèles aux couches	ISO 179/3C	kJ/m ²	min.	30	A 52,02 B 43,43
Résistance au cisaillement parallèle aux couches	VDE 0318/2	MPa	min.	12*	
Résistance à la traction	ISO 527-4	MPa	min.	150*	A 243,73 B 144,29

Caractéristiques électriques

Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, perpendiculaire aux couches	IEC 60243-1	kV/mm	min.	5**	8,33
Rigidité diélectrique à 90° C dans l'huile, parallèle aux couches	IEC 60243-1	kV	min.	15	20
Résistance d'isolement après l'immersion dans l'eau	IEC 60167	Mohmes	min.	100	69,90
Indice PTI de tenue de cheminement	IEC 60112	PTI		500	600
Indice CTI résistance au cheminement	IEC 60112	CTI	min.	500*	600
Résistance au cheminement	IEC 60112	classe	min.		

Autres caractéristiques

Endurance thermique	IEC 60216	T.I.		130*	
Inflammabilité	IEC 60707			V 0	
Densité	ISO 1183	g/cm ³		1,8 - 2,0*	2,041
Absorption d'eau	ISO 62	mg	max.	220***	186,30

Matière de renfort: tissu de verre
Résine: résine de mélamine

* Valeurs typiques selon VDE 0318 section 4, elles ne sont pas à considérer comme des exigences à cette norme

** pour une épaisseur de plaque >= 3,0mm

*** pour une éprouvette de 50 x 50 x 4 mm

Valeurs expérimentelles obtenues des essais des types ordinaires

Déclaration RoHS: Ce produit ne contient pas de substances que l'article 4 paragraphe 1 de la **directive de la UE 2011/65/UE** ait déclarée comme des substances dangereuses.