

Produktdatenblatt PF CP 202 F

1150598

Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	max. oder min.	Sollwert	Prüfwert Median
-------------	----------	---------	----------------------	----------	--------------------

Mechanische Eigenschaften

Biegespannung beim Bruch senkrecht zur Schichtrichtung	ISO 178	MPa	min.	120	A 208,28 B 144,72
Elastizitätsmodul aus dem Biegeversuch	ISO 178	MPa	min.	7000	A 13642 B 9561
Druckfestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung	ISO 604	MPa	min.	250	290,03
Schlagzähigkeit (Charpy) parallel zur Schichtrichtung	ISO 179/3C	kJ/m ²	min.		A 21,21 B 12,65
Scherfestigkeit parallel zur Schichtrichtung	VDE 0318/2	MPa	min.	10	A 25,83 B 16,65
Zugfestigkeit	ISO 527-4	MPa	min.	70	A 158,76 B 89,70

Elektrische Eigenschaften

Durchschlagfestigkeit bei 90°C in Öl senkrecht zur Schichtrichtung	IEC 60243-1	kV/mm	min.	13	16,34
Durchschlagspannung bei 90°C in Öl parallel zur Schichtrichtung	IEC 60243-1	kV	min.	40	40
Isolationswiderstand nach Eintauchen in Wasser	IEC 60167	MOhm	min.		40
Prüfzahl der Kriechwegbildung PTI	IEC 60112	PTI			
Vergleichszahl der Kriechwegbildung CTI	IEC 60112	CTI	min.	100	140
Widerstand gegen Kriechwegbildung	IEC 60112	Klasse	min.		

Sonstige Eigenschaften

Thermisches Langzeitverhalten	IEC 60216	T.I.		120	
Dichte	ISO 1183	g/cm ³		1,3 - 1,4	1,435
Wasseraufnahme	ISO 62	mg	max.	550	111,10

Träger: Zellulosepapier
Matrix: Phenolharz

RoHS- Erklärung

Dieses Material enthält keine Stoffe, die in der **EU- Richtlinie 2011/65/EU** im Artikel 4 Absatz 1 als gefährliche Substanzen deklariert sind.